

Klej Stolarski D4 Drewna Wodoodporny Konstrukcyjny

InstalGuru



Zawartość masy suchej	Ok. 95 %
Wydajność	Ok. 150 ml/m²
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Klasa wodoodporności	D4 (EN 204)
Czas otwarty	Ok. 15 min
Gęstość	1,1 g/cm³
Czas przechowywania	12 miesięcy
Konsystencja	Lepka ciecz
Czas prasowania	Min. 3 h (w temperaturze pokojowej)
Wytrzymałość na ścinanie	> 10 MPa
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	-30°C do + 100°C
Temperatura przechowywania	+ 5°C do + 25°C
Podstawa	poliuretan
Ciśnienie prasowania	1 – 1,2 kg/cm²
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 35°C
Pojemność	750 g