

Scapa 0485

Taśma montażowa żelowa – czysty klej kauczukowy hot-melt: 0.4, 1 i 2mm grubości

OPIS

Scapa 0485 wykonana jest z czystego kleju kauczukowego typu hot-melt bez nośnika i wzmocnienia. Klej nie zawiera rozpuszczalników. Dostępna jest w postaci transferowej żelowej taśmy naniesionej na usuwalną przekładkę transportującą silikonowaną. Kolor kleju bursztynowy.

ZASTOSOWANIE

- Montaż dywanów, montaż dekoracyjnych listew przypodłogowych
- Mocowanie listew dachowych w pojazdach dostawczych
- Mocowanie arkuszy, tabliczek, szyldów
- Łączenie folii z tworzywa sztucznego
- Przyklejanie izolacji do ścian
- Jako trzecia ręka (tymczasowe sklejanie i montaż) podczas prac montażowych, majsterkowania
- Montaż lekkich elementów wykończeniowych, dekoracyjnych
- Montaż lekkich płyt izolacyjnych, ochronnych listew drzwiowych
- Łączenie folii, membran budowlanych, paroizolacji
- Budowa, montaż scenografii teatralnych, filmowych

ZALETY PRODUKTU

- Uniwersalny klej w postaci taśmy
- Dostępny w wielu rozmiarach
- Dobrze przygotowany produkt do długotrwałych zastosowań
- Wiązanie klejem jest silnie wodoodporne
- Bardzo mocny chwyt początkowy
- Nie zawiera rozpuszczalników – nie wydziela oparów
- Niewymagany jest czas utwardzania wykonanego połączenia
- Znakomita siła połączenia
- Nie twardnieje i jest trwale elastyczny
- Bardzo agresywny klej wrażliwy na nacisk
- Czyste, bezśladowe i łatwe usuwanie bez konieczności czyszczenia!

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Kohezja	N/mm ²	0.6	Scapa 55270
Punkt mięknięcia (pierścień i kulka)	°C	85	Scapa 55272
Temperatura pracy	°C	0 - 40	-
Ciężar właściwy	g/cm ³	0,98	Scapa 55295
Lepność (metoda kulki)	mm	30	Scapa 55233

STANDARDOWE ROZMIARY

- Grubość: 0.4mm, 1.0mm, 2.0mm
- Długość rolki: 30m (0,4mm), 20m (1mm), 10m (2mm)
- Szerokość rolki: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm
- Kolory: bursztynowy
- Pakowanie: luzem lub worki foliowe w kartonie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie pomiędzy +10°C a +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Po przygotowaniu powierzchni naklejamy stroną otwartą z klejem na pierwszą powierzchnię i dociskamy taśmę delikatnie palcami lub gumowym wálkiem. Usuwamy przekładkę osłaniającą i naklejamy na drugą powierzchnię ponownie delikatnie dociskając palcami lub gumowym wálkiem.

Zalecana temperatura naklejania powinna wynosić powyżej +10°C.

Aby uniknąć sklejenia noża tnącego, nożyczek zalecamy zwilżenie ich wodą bezpośrednio przed odcinaniem taśmy.

Usuwanie taśmy po aplikacji mechaniczne poprzez zsuniecie i zrolowanie żelu lub skuteczniejsza metoda poprzez złapanie ręczne warstwy kleju i jej naciąganie pod kątem ok 45° - 90° w stosunku do naklejonej powierzchni (wolniejszy proces). Naciągana warstwa kleju będzie w ten sposób odklejać się od podłoża.

Ze względu na bardzo mocny chwyt taśmy nie należy jej stosować (tylko jeśli w przyszłości ma być czysto usunięta) na powierzchniach kruchych, piankach, papierach, które mogą się uszkodzić, rozwarstwić. Do trwałego łączenia jest odpowiednia do wszystkich powierzchni.

Taśma nie jest odpowiednia w aplikacjach wymagających odporności chemicznej i odporności na promieniowanie UV. Także plastyfikatory zawarte w niektórych tworzywach mogą osłabiać siłę klejenia i właściwe jest wcześniejsze sprawdzenie skuteczności klejenia.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Upzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2023-11-30 v27