



EN Actual colours may vary depending on the setting of your monitor. | DE Bitte beachten Sie, dass je nach BildschirmEinstellung die Darstellung der Farben variieren kann. | PL Rzeczywiste kolory mogą się różnić w zależności od ustawienia monitora.

Karta specyfikacji tkanin

Poszycia importowane

Poszycia importowane stanowią dostępną od ręki i ekonomiczną alternatywę dla poszyci szytych na indywidualne zamówienie. Namiot z takim poszyciem doskonale spełni swoje zadanie w ochronie przed deszczem lub słońcem, a odpowiednio użytkowany może posłużyć wiele sezonów. Posiadając podgumowanie PVC jest wodoodporny.

Odporność na działanie promieniowania UV: **stopień 4 w skali wełnianej***

Poszycia polskie

Do produkcji poszyci namiotowych na indywidualne zamówienie wykorzystujemy certyfikowane tkaniny renomowanych polskich dostawców. Poniżej prezentujemy zestawienie deklarowanych minimalnych właściwości tkanin z zakresu wodoodporności, rozciągliwości oraz ochrony przed promieniowaniem UV.

Średnia siła maksymalna: **1600 N** (osnowa), **1100 N** (wątek)

Średnie wydłużenie względne przy sile maksymalnej: **37,0 % ± 1,5** (osnowa), **33,0 %** (wątek)

Średnia siła rozdierania: **54 ± 1 N** (osnowa), **55 ± 2 N** (wątek)

Średnia wodoszczelność w stanie aklimatyzowanym: **86 ± 7** cm słupa wody

Odporność na zwilżanie powierzchniowe **5** - do zraszanej powierzchni nie (spray test): przylegają krople wody

Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV: **>50** (PN-EN 13758-1:2007)

Odporność na działanie promieniowania UV: **stopień 4-5 w skali wełnianej***

* Skala wełniana – informacja

Producent/importer, powołując się na informacje od dostawców tkanin wyjaśnia, iż przedstawiona wyżej odporność w skali wełnianej oznacza odporność na działanie promieniowania UV przy eksploatacji trwającej nieprzerwanie:

	latem	zimą
stopień 3	4-8 dni	2-4 tygodnie
stopień 4	2-3 tygodnie	2-3 miesiące
stopień 5	3-5 tygodni	4-5 miesięcy
stopień 6	6-8 tygodni	5-6 miesięcy
stopień 7	3-4 miesiące	7-9 miesięcy
stopień 8	ponad 1,5 roku	

Każdy materiał będący produktem przemysłu włókienniczego posiada swoje parametry graniczne. Przekroczenie któregoś z nich podczas użytkowania może spowodować zmianę zachowania tkaniny. Aby maksymalnie wydłużyć okres przydatności tkaniny zalecamy:

- pranie w temperaturze do 40° - bez detergentów, wybielaczy itd.
- jeśli pranie jest niemożliwe - czyszczenie wodą z szarym mydłem i szczoteczką
- w przypadku uporczywych zabrudzeń - użycie odpowiedniego odtłuszczacza zgodnie z zaleceniami producenta
- składowanie poszyci namiotowych jedynie po wysuszeniu