



## AKFIX 805P WIELOFUNKCYJNA PIANKA DO PISTOLETÓW

### OPIS

Akfix 805P to jednoskładnikowa pianka poliuretanowa stosowana z pistoletem aplikacyjnym, charakteryzująca się wyższą wydajnością, łatwiejszą aplikacją i możliwością ponownego użycia. Nie zawiera gazów pędnych, które są szkodliwe dla warstwy ozonowej.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała przyczepność i zdolność wypełniania oraz wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna.
- Oszczędne zużycie dzięki precyzyjnej aplikacji.
- Wysoka wydajność do 45 litrów w zależności od temperatury i wilgotności.
- Odpowiada klasie ogniowej B3 zgodnie z DIN 4102-1.
- Odporny na pleśń, wodoodporny i nadający się do malowania.

### APLIKACJE

- Mocowanie i izolowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych.
- Wypełnianie i uszczelnianie szczelin, połączeń i ubytków.
- Wypełnianie przepustów w ścianach
- Izolowanie gniazdek elektrycznych i rur wodnych.

### INSTRUKCJA

Optymalna temperatura puszkki to +20 °C. Temperatura aplikacji wynosi od -2 °C do +30 °C.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką. Przykręć puszkę do pistoletu z aplikatorem. Wydatek pianki można regulować spustem i regulować śrubą regulacyjną z tyłu pistoletu.

Podczas aplikacji zawsze trzymaj puszkę do góry nogami. Świeżą pianę można czyścić środkiem Akfix Foam Cleaner. Utwardzoną piankę można czyścić ledwo mechanicznie.

### OKRES PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIE

Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 15 miesięcy, jeśli jest przechowywany w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.

### OGRANICZENIA

- Przechowywanie w temperaturze powyżej +25 °C i poniżej +5 °C skraca okres trwałości.
- Należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej.
- Należy przechowywać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 godzin przed aplikacją.
- Utwardzona pianka odbarwi się pod wpływem światła ultrafioletowego.
- Pomaluj lub pokryj utwardzoną piankę, aby uzyskać najlepsze wyniki w zastosowaniach zewnętrznych.

Przedstawicielstwo/dystrybucja na Polskę firmy **AKFIX**  
**SOLEO Group** Spółka z o.o.,  
42-512, ul. Jaworowa 3a, tel: **791 943 455**, NIP: 6292443700,

Producent: Akkim Yapı Kimyasalları San  
Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 ,Hadimköy – İSTANBUL, Turcja  
**Phone** : + 90 212 771 13 71 (pbx),**Fax** :+ 90 212 771 49 39  
**E-mail** :info@akfix.com

<b>Baza</b>	: Prepolimer poliuretanowy
<b>Kolor</b>	: Żółty
<b>Mechanizm Utwardzania</b>	: utwardzanie pod wpływem wilgoci
<b>Wydajność</b>	: 30-45 litrów
<b>Czas pełnego utwardzania</b>	: 24 godziny
<b>Tempo utwardzania</b>	: ok 1cm/45 min
<b>Temperatura puszk</b>	: min 5°C (EN ISO 7390)
<b>Odporność na temperaturę</b>	: - 40°C do +180°C
<b>Temperatura użycia</b>	: -2°C do +30°C

**BEZPIECZEŃSTWO**

Zawiera difenylometan-4,4'-diizocyjanian.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Nie wdychać rozpylonej/pary.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice.

Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pojemnik pod ciśnieniem.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nie wystawiać na temperatury powyżej 50 °C.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu, nie palić.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**AKFIX**<sup>®</sup>  
MASTER OF SOLUTIONS