

MEMBRANA

alabaster®

JEDNOSKŁADNIKOWA FOLIA W PŁYNIE - 108

- gotowa do użycia
- idealna do uszczelniania podłóży o dużej intensywności zawilgocenia
- tworzy elastyczną, wodoszczelną powłokę o właściwościach izolacyjnych
- do kuchni, łazienek, natrysków, toalet, suszarni itd.
- doskonała przyczepność do podłoża
- doskonała aplikacja
- do wewnątrz i na zewnątrz (pod płytki, np. tarasy)
- do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego



Produkt przeznaczony jest na podłoża betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy.

WŁAŚCIWOŚCI

alabaster® Membrana - gotowa do użycia jednoskładnikowa folia płynna produkowana na bazie żywicy akrylowej dedykowana do wykonywania elastycznych szczelnych powłok przeciwwilgociowych pod płytki ceramiczne. Po związaniu tworzy elastyczną, odporną na zawilgocenia powłokę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Nie zawiera rozpuszczalników ani szkodliwych plastyfikatorów.

Do podłóży pionowych i poziomych. Dzięki swej wysokiej elastyczności pokonuje naprężenia podłóży przez co może być również nakładana w miejscach szczególnie narażonych na mikropęknięcia (poniżej 1mm).

ZASTOSOWANIE

Folia izolacyjna alabaster® MEMBRANA przeznaczona jest do powierzchniowego uszczelnienia podłóży o dużej intensywności zawilgocenia (kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, kabiny prysznicowe) przed układaniem płytek ceramicznych.

Nadaje się do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE

Podłoże powinno być równe, nośne, suche, odtłuszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym np.: alabaster® GRUNT-U lub GRUNT-S. Powłoki słabo związane z podłożem, luźne, osypujące się cząstki należy całkowicie usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) uzupełnić.

Wszystkie podłoża pyliste, wykonane z materiałów gipsowych i pochodnych należy przeszlifować i odpylić.

alabaster® MEMBRANA produkowana jest w postaci gotowej do użycia pasty, której nie wolno łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową.

W pierwszej kolejności uszczelnić szczeliny dylatacyjne, naroża, przepusty rurowe, kratki ściekowe stosując specjalną taśmę, narożniki lub mankiety uszczelniające wtapiając ich brzegi w zaprawę.

Masę uszczelniającą rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni twardym pędzlem, szczotką malarską lub pacą stalową intensywnie wcierając w podłoże. Nanosić co najmniej w dwóch warstwach.

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW

MEMBRANA

Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej.

Po 12h od aplikacji ostatniej warstwy folii można przystąpić do układania płytek ceramicznych.

Nowo nałożoną powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania folii. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie uszkodzić wykonanej powłoki hydroizolacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Zdolność krycia rys 0,5 mm

Przyczepność min. 1,0 MPas

Wydajność 1,0-1,4 kg/m² na 1mm warstwy

Gęstość ok. 1,4 kg/dm³

Nasiąkliwość
powierzchniowa przez
24h 4,8%

Czas schnięcia 1
warstwy min. 6h

Mocowanie płytek po min. 12h

Temperatura wykonania
prac (powietrza,
podłoża, preparatu):
od +5° do +25° C

Produkt zgodny z EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012
DWU: 04/2022

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do 25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia.

Okres przydatności produktu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

alabaster®

BEZPIECZEŃSTWO

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera mieszaninę 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. Zawiera produkty biobójcze. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

OPAKOWANIA

5kg, 10kg, 15kg

PRODUCENT



PMB YARD Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

NIP: PL 9552387042



tel./fax +48/91/4693246



yard@alabaster-yard.eu



www.alabaster-yard.eu



Data aktualizacji karty: 2022-07-01

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW