



**KONTAKT:**

BEKERFARB Sp. z o.o. Sp. Kom.  
Jordanowo 11a, 66-200 Świebodzin, POLAND  
NIP: PL 9271933317, REGON: 081133293, KRS: 0000461593  
e-mail: biuro@bekerfarb.pl  
Tel.: +48-507-085-416

Data aktualizacji: 3.10.16r

**OPIS PRODUKTU:**

BRISS-BAZA akrylowa farba podkładowa do malowania betonu. Po wyschnięciu powłoka staje się matowa. Farba posiada właściwości silnie kryjące. Produkt ujednocza strukturę powierzchni, wygładza nierówności, wypełniając pory, nawiązuje bardzo wysoką przyczepność z podłożem. Dzięki właściwościom bakteriobójczym, przeciwdziała porostaniu, likwidując tkwiące w porach zarodniki alg i mchów. Aktywnie oddycha, umożliwiając dyfuzję pary wodnej. Wygodna w użyciu z uwagi na szybki czas schnięcia. Farba tworzy warstwę bazową, zapewniającą przyczepność pod aplikację ostatecznej powłoki nawierzchniowej BRIS-MAT. Stosowanie farby podkładowej BRISS-BAZA, wskazane w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego, podczas procesu malowania. Przed aplikacją farby bazowej dla lepszego efektu zaleca się użycie BRISS-GRUNT lub BRISS-DURGRUNT.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

**Warunki wykonywania robót.**

Produkt zaleca się stosować przy temperaturze powyżej 10°C, względnej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80% oraz umiarkowanej sile wiatru. Sugerowana jednokrotna aplikacja, w przypadku powierzchni mocno chłonej może wystąpić potrzeba dwukrotnej aplikacji. Szacunkowy czas schnięcia od 2h do 4h - uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Uwaga! Powierzchnia przed malowaniem musi być sucha i czysta.

**Przygotowanie farby do malowania.**

Farbę po otwarciu pojemnika należy przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku długich przerw w pracy pojemnik należy szczelnie zamknąć. Produkt niezmywalny, przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu malowanej powierzchni.

**Sposób wykonania malowania.**

a) Przygotowanie podłoża – powierzchnię należy starannie oczyścić, w przypadku większych powierzchni zaleca się czyszczenie za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Następnie zaleca się wykonanie ewentualnych prac naprawczych. Zaleca się przed aplikacją farby podkładowej użyć gruntu BRISS-GRUNT lub BRISS-DURGRUNT.

b) Malowanie – nierozcieńczoną BRISS-BAZA aplikują się za pomocą pędzla, wałka lub zalecanego natrysku airless.

Po upływie 2h do 4h od aplikacji powłoka jest odporna na działanie deszczu przy temperaturze powietrza 20°C oraz wilgotności nieprzekraczającej 80%. Po około 7 dniach powłoka nabiera pełnej odporności.

**Czyszczenie narzędzi.**

Narzędzia po zakończeniu prac należy bezzwłocznie umyć wodą. Jeżeli preparat zdążył wyschnąć można go usunąć wyłącznie przy pomocy rozpuszczalnika. Używając rozpuszczalnika należy zachować szczególne środki ostrożności stosując odzież ochronną taką jak rękawice gumowe i okulary ochronne. Proces czyszczenia należy wykonywać z dala od ognia.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Podczas wykonywania prac zaleca się stosowanie podstawowych środków ochrony takich jak gumowe rękawice oraz okulary ochronne. W przypadku stosowania metody natryskowej zabezpieczyć trzeba również twarz i drogi oddechowe - przy użyciu maski chroniącej. Preparat po wyschnięciu jest nieszkodliwy dla środowiska. Pojemniki przeznaczone do utylizacji muszą zostać opróżnione. Płynnych pozostałości nie należy wylewać do kanalizacji ani ciągów powierzchniowych. Utylizacja zgodnie z panującymi lokalnie przepisami. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą, szczególnie informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

**TRANSPORT/MAGAZYNOWANIE:**

Produkt należy przewozić w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowań nie można obciążać i narażać na zetknięcie z ostrymi krawędziami, może to spowodować uszkodzenie i rozszczelnienie pojemnika. W razie rozlania preparatu należy zebrać go za pomocą odpowiednich narzędzi, stosując środki ochrony jak wyżej. Temperatura przechowywania od 10°C - 30°C w zamkniętym opakowaniu chronić przez mrozem i nasłonecznieniem.

**UWAGA!**

Informacje zawarte w karcie technicznej są prawdziwe. Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport produktów. Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje w karcie nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta. Przedstawione powyżej informacje podane zostały według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Produkt stabilny chemicznie w okresie gwarancji pod warunkiem użycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami przechowywania.

**ZALTEY I WŁAŚCIWOŚCI:**

- Silne właściwości kryjące,
- Nawiązuje wysoką przyczepność z podłożem
- Tworzy warstwę bazową pod aplikację farby nawierzchniowej,
- Wzmacnia strukturę,
- Przeciwdziała algom, mchom i bakteriom,
- Ujednocza strukturę powierzchni,
- Wysoce dyfuzyjna - aktywnie oddycha,

**ZASTOSOWANIE:**

elementy betonowe,  
powierzchnie betonowe.

**WYGLĄD ZEWNĘTRZNY/EFEKT:**

Ciecz, mat, kolor

**WYDAJNOŚĆ:**

5-10 m<sup>2</sup>/l (uzależniona od struktury powierzchni, chłoności podłoża oraz sposobu aplikacji)

**GĘSTOŚĆ:**

w 20°C, [kg/m<sup>3</sup>]ok. 1050

**ROZCIEŃCZALNIK:**

Nie stosuje się, produkt gotowy do użycia.

**RODZAJ APLIKACJI:**



**pędzel wałek natrysk airless\***

\* ZALECANY SPOSÓB APLIKACJI

wielkość stosowanych dysz 0,19-0,21 cala (0,48-0,53 mm), kąt rozprysku 40° - 80°, ciśnienie malowania: 80 - 120 bar.

Wręcz ze wzrostem ciśnienia istnieją możliwości pojawienia się mgiełki. Zalecana grubość powłoki: 100-165 µm, zależy od stanu warstwy wierzchniej oraz nasiąkliwości.

**GWARANCJA:**

Okres ważności: 24 miesiące od momentu produkcji (od daty zakupu produktu)