


<b>Zdjęcie produktu</b>		
<b>Nazwa</b>	R-400	
<b>Surowiec</b>	Poliuretan regenerowany	
<b>Samoprzylepna</b>	Nie	
<b>Grubość</b>	3 mm (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm*)	
<b>Szerokość</b>	100 cm	
<b>Długość</b>	3000 cm	
<b>Gęstość</b>	400 [kg/m <sup>3</sup> ] ± 15%	
<b>Twardość przy 40% ściskaniu</b>	DIN EN ISO 3386	≥ 500 kPa
<b>Wytrzymałość na zerwanie</b>	DIN EN ISO 1798	≥ 35%
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	DIN EN ISO 1798	≥ 600 kPa
<b>Palność</b>	MVSS 302	≤ 100 mm/min
<b>Odgłos uderzenia poprawa**</b>	EN ISO 140-8	18 dB
<b>Opór cieplny</b>	ISO 8302	0,051 m <sup>2</sup> K/W
<b>Identyfikacja zagrożeń</b>	Nie jest substancją niebezpieczną	
<b>Producent</b>	Bitmat	
<b>Rekomendowane zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budownictwo: wyciszenie ścian i sufitów,</li> <li>• Meble tapicerowane</li> <li>• Motoryzacja: izolacja termiczna, łodzie,</li> <li>• Części dystansujące</li> <li>• Przemysł: wygłuszenie maszyn, kompresorów,</li> <li>• Agregatów,</li> <li>• Opakowania</li> <li>• Izolacja termiczna i akustyczna</li> </ul>	

\* Produkt dostępny w innych grubościach

\*\* Poprawa odgłosów uderzeniowych mierzona pod osłoną laminowaną